

DECOFRESH

CAT TEMBOK INTERIOR

Deskripsi Produk

Cat tembok interior yang diformulasikan menggunakan *styrene binder* sehingga memiliki daya rekat yang baik dan tahan lama.

Keunggulan

- Decofresh memiliki daya tutup yang baik
- Ketahanan terhadap sinar matahari dan cuaca yang baik
- Ketahanan warna yang baik
- Tidak menyebabkan pengapuran
- Kekuatan daya rekat baik
- Permukaan hasil aplikasi halus

Rekomendasi penggunaan

Media-media interior antara lain dinding dalam ruangan dan langit-langit berbahan dasar beton, papan, asbes dan lain-lain.

Data teknis

- Ukuran kemasan : 1,2 kg, 5 kg, 20 kg
- Warna : Sesuai kartu warna Decofresh
- Padatan : 37 – 70%
- Berat jenis : 1,22 – 1,66 kg / l
- Viskositas : 60 – 70 dpa
- pH : 8,6 – 9,3

Data Aplikasi

Alat Aplikasi

Kuas, roll & spray

Daya Sebar

9 – 10 m²/liter (satu kali lapis)

Rekomendasi Ketebalan Lapisan

Basah 30 – 80 µm, kering 30 – 40 µm

Pengenceran

Maksimal 30% dengan air bersih

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu ruangan antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. Kelembaban udara harus pada tingkatan yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan cat Inpro yaitu 30 – 60 menit. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 6 – 9 jam

Petunjuk Penggunaan

Persiapan Media

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau kotoran lainnya.

Aplikasi

- Aplikasikan Plamir Decofresh untuk meratakan permukaan.
- Gosok menggunakan amplas, kemudian bersihkan sisa pengamplasan yang menempel pada media.
- Aplikasikan cat pada media dengan waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya sekitar 1 jam.
- Lakukan pengecatan minimal 2 lapis untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- Jika menggunakan kuas disarankan melakukan pengecatan secara menyilang untuk lapisan berikutnya.

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian
- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat

- Masa penyimpanan 48 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku
- Disarankan menggunakan sarung tangan. Jika terkena mata atau kulit dapat menimbulkan iritasi
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis

Januari 2024, nomor 001.01 revisi 01

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya