

FASCOLITH

ALKALI RESISTANCE

Deskripsi Produk

Cat dasar tembok berbasis air yang berfungsi untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh serangan alkali pada dinding semen yang memiliki kelembapan tinggi.

Keunggulan

- Membantu meambah daya tutup
- Membantu menyeragamkan warna
- Permukaan lapisan bersifat satin
- Ketahanan terhadap alkali yang baik
- Daya lekat yang baik
- Melindungi dari jamur
- Mengurangi penyerapan cat sehingga dapat menghemat penggunaan cat akhir

Rekomendasi penggunaan

Media-media interior dan eksterior antara lain dinding dalam ruangan dan langit-langit berbahan dasar beton, papan, asbes dan lain-lain.

Data teknis

- Ukuran kemasan : 2,5 l, 18 l
- Warna : Putih
- Padatan : 45 – 49%
- Berat jenis : 1,16 – 1,20 kg / l
- Viskositas : 20 – 25 dpa
- pH : 8,6 – 9,3

Data Aplikasi

Alat Aplikasi

Kuas, roll

Daya Sebar

12 – 18 m²/liter (satu kali lapis)

Rekomendasi Ketebalan Lapisan

Basah 60 – 70 μm , kering 30 – 35 μm

Pengenceran

Tidak disarankan (namun jika diperlukan dapat diencerkan maksimal 10%)

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu ruangan antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. Kelembaban udara harus pada tingkatan yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan cat Inpro yaitu 30 – 60 menit. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 3 – 6 jam.

Petunjuk Penggunaan

Persiapan Media

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau kotoran lainnya.

Aplikasi

- Pastikan dinding kering (pengukuran menggunakan protimeter dengan kelembapan 16 – 19%)
- Aplikasikan Decofresh Premium Alkali Resistance dengan menggunakan kuas.
- Aplikasikan cat pada media dengan waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya sekitar 30 – 60 menit.
- Disarankan lakukan pengecatan sebanyak 2 lapis untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian
- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat
- Masa penyimpanan 48 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku
- Disarankan menggunakan sarung tangan. Jika terkena mata atau kulit dapat menimbulkan iritasi
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis

Januari 2024, nomor 003.02 revisi 001

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya